Публичное акционерное общество
«Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»)
ИНН 6603001252, КПП 668301001
624261, РОССИЯ, Свердловская обл.,
г. Асбест, ул. Уральская ,66
тел. +7 3436576452, факс. +7 3436576956,
e-mail: office@uralasbest.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 93
от 20.10.2026 г.

Наименование продукции: ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 75

Код маркировки:

- при толщине (50-190) мм

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS-MU1;

- при толщине (200-250) мм

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T5- DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS-MU1.

Нормативный документ на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями 1-6, серийное производство.



Область применения: применяется в качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции и в качестве верхнего (наружного) изоляционного слоя при двухслойном исполнении изоляции совместно с плитами марок «ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ», «ЭКОВЕР ЛАЙТ» и «ЭКОВЕР СТАНДАРТ» в качестве нижнего (внутреннего) слоя.

Существенные, качественные характеристики и методы испытания:

Показатель	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Теплопроводность, λ_{10}, не более	Вт/(м·К)	0,035	ГОСТ 7076
Теплопроводность, λ_D	Вт/(м·К)	0,036	ГОСТ 32314
Теплопроводность, λ_A	Вт/(м·К)	0,039	ГОСТ Р 59985
Теплопроводность, $\lambda_Б$	Вт/(м·К)	0,043	ГОСТ Р 59985
Прочность на сжатие при 10% -ной относительной деформации, не менее	кПа	15	ГОСТ EN 826
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, не менее	кПа	5	ГОСТ EN 1607
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, не более	кг/м^2	0,75	ГОСТ EN 1609
Предельное отклонение длины	мм	± 3	ГОСТ EN 822
Предельное отклонение ширины	мм	± 2	ГОСТ EN 822
Предельное отклонение толщины	мм	± 2	ГОСТ EN 823
Класс по толщине		T4[(1)]/T5[(2)]	ГОСТ 32314
Группа горючести		НГ	ГОСТ 30244

[(1)] - при толщине 50-190 мм, [(2)] - при толщине 200-250 мм

Условия хранения и транспортирования продукции:

Продукция должна храниться в крытых складах в упакованном виде, в горизонтальном положении, уложенными на поддон, раздельно по размерам. Гарантийный срок хранения – не более одного года с момента их изготовления. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на поддонах в

РУСТЕХСЕРТ
РОСС RU.0001.13ФК11
СИСТЕМА СЕРТИФИЦИРОВАНА
Сертификат РОСС RU.ФК11.К00739
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016

полиэтиленовых пакетах, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. В данном случае гарантийный срок хранения плит — не более шести месяцев с момента их изготовления. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Сведения о технологии применения продукции: Согласно действующим сводам правил на утепляемые конструкции; www.ekover.ru

Требования безопасности применения и эксплуатации продукции: При работе с продукцией работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

Сведения о безопасности продукции: Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза.

Сведения об охране окружающей среды: Выделение загрязняющих веществ из готовых изделий в атмосферный воздух населенных мест не должны превышать норм, установленных в СанПин 1.2.3685.

Сведения об утилизации продукта и упаковки продукции: Отходы составляющих частей готовой продукции накапливаются согласно СанПиН 2.1.3684. Отходы, которые являются вторичным сырьем, подлежат передаче специализированным организациям для утилизации. Остальные отходы передаются для размещения на соответствующих полигонах.

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок хранения – не более 1 года с даты изготовления, при хранении под навесом или на открытых площадках – не более 6 месяцев с даты изготовления.

Директор завода по производству ТИМ
ПАО«Ураласбест» Бобер В.И.