



Публичное акционерное общество  
«Уральский асбестовый горно-обогатительный  
комбинат» (ПАО «Ураласбест»)  
ИИН 6603001252, КПП 668301001  
624261, РОССИЯ, Свердловская обл.,  
г. Асбест, ул. Уральская ,66  
тел. +7 3436576452, факс. +7 3436576956,  
e-mail: [office@uralasbest.ru](mailto:office@uralasbest.ru)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 38**  
**от 15.05.2024 г.**

**Наименование продукции: ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД**

**Код маркировки:**

- при толщине (50-190) мм  
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS-MU1;
- при толщине (200-250) мм  
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T5- DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS-MU1.

**Нормативный документ на продукцию:** ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями 1-5, серийное производство.

**Область применения:** применяется в качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции и в качестве верхнего (наружного) изоляционного слоя при двухслойном исполнении изоляции совместно с плитами марок «ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ», «ЭКОВЕР ЛАЙТ» и «ЭКОВЕР СТАНДАРТ» в качестве нижнего (внутреннего) слоя.



**Существенные, качественные характеристики и методы испытания:**

Показатель	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Теплопроводность, $\lambda_{10}$ , не более	Вт/(м·К)	0,035	ГОСТ 7076
Теплопроводность, $\lambda_D$	Вт/(м·К)	0,036	ГОСТ 32314
Теплопроводность, $\lambda_A$	Вт/(м·К)	0,039	ГОСТ Р 59985
Теплопроводность, $\lambda_B$	Вт/(м·К)	0,043	ГОСТ Р 59985
Прочность на сжатие при 10% -ной относительной деформации, не менее	кПа	10	ГОСТ EN 826
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, не менее	кПа	3	ГОСТ EN 1607
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, не более	кг/м <sup>2</sup>	0,75	ГОСТ EN 1609
Предельное отклонение длины	мм	± 3	ГОСТ EN 822
Предельное отклонение ширины	мм	± 2	ГОСТ EN 822
Предельное отклонение толщины	мм	± 2	ГОСТ EN 823
Класс по толщине		T4 <sup>(1)</sup> /T5 <sup>(2)</sup>	ГОСТ 32314
Группа горючести		НГ	ГОСТ 30244

<sup>(1)</sup> - при толщине 50-190 мм, <sup>(2)</sup> - при толщине 200-250 мм

**Условия хранения и транспортирования продукции:**

Продукция должна храниться в крытых складах в упакованном виде, в горизонтальном положении, уложенными на поддон, раздельно по размерам. Гарантийный срок хранения – не более одного года с момента их изготовления. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на поддонах в



СИСТЕМА СЕРТИФИЦИРОВАНА

Сертификат РОСС RU.ФК11.К00739  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016

полиэтиленовых пакетах, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. В данном случае гарантийный срок хранения плит — не более шести месяцев с момента их изготовления. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

**Сведения о технологии применения продукции:** Согласно действующим сводам правил на утепляемые конструкции; [www.ekover.ru](http://www.ekover.ru)

**Требования безопасности применения и эксплуатации продукции:** При работе с продукцией работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

**Сведения о безопасности продукции:** Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза».

**Сведения об охране окружающей среды:** Выделение загрязняющих веществ из готовых изделий в атмосферный воздух населенных мест не должны превышать норм, установленных в СанПин 1.2.3685.

**Сведения об утилизации продукта и упаковки продукции:** Отходы составляющих частей готовой продукции накапливаются согласно СанПиН 2.1.3684. Отходы, которые являются вторичным сырьем, подлежат передаче специализированным организациям для утилизации. Остальные отходы передаются для размещения на соответствующих полигонах.

**Гарантий изготовителя:** Гарантийный срок хранения – не более 1 года с даты изготовления, при хранении под навесом или на открытых площадках – не более 6 месяцев с даты изготовления.

Директор завода по производству ТИМ  
ПАО«Ураласбест»



Бобер В.И.